



Montaż deski tarasowej musi zostać wykonany zgodnie z instrukcją. W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości należy skontaktować się ze sprzedawcą. Montaż powinien być przeprowadzony przez specjalistę.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska ma indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich dane drzewo rosło. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różnice usłojenia i kolorystyki. Przed montażem desek należy zapoznać się opisem technicznym danego gatunku drewna. Wszystkie opisy dostępne są na stronie internetowej www.drewnopark.pl/pliki. Materiał należy sprawdzić przed montażem. Wszelkie uszkodzenia i nieprawidłowości należy zgłosić sprzedającemu przed montażem. Rozpoczęcie montażu oznacza akceptację stanu technicznego i wyglądu materiału.

Przy projektowaniu tarasu należy uwzględnić naddatek materiału (ok. 10%) na przycięcia, wyrównywanie brzegów itd.

Deski powinny być przechowywane w oryginalnych opakowaniach, a jeżeli nie jest to możliwe, należy deski ścisnąć pasami lub/i równomiernie obciążyć. Deski nie mogą leżeć luzem ze względu na tendencję drewna do wichrowania i paczenia się.

Deski należy przykręcić do każdego legara wkrętami lub mocować za pomocą przeznaczonych do tego specjalnymi uchwyty. Zaleca się stosowanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Przed wkręcaniem należy wykonać wstępne nawiercenie (wiertło 4mm przy wkręcie o średnicy 5mm). Wkręty powinny być mocowane w odległości 30-60mm od czoła deski, aby unikać wyginania się końców. Główna wkrętu powinna być na poziomie powierzchni deski i nie wystawać ponad nią.

PIELĘGNACJA I OCHRONA

Bezpośrednio po zamontowaniu deski tarasowej (po wcześniejszym oczyszczeniu i odpyleniu) zalecamy aplikację dedykowanych olejów ochronnych. W przypadku deski tarasowej surowej konieczna jest aplikacja dwóch warstw oleju a w przypadku desek z drewna iglastego dodatkowe zabezpieczenie odpowiednim impregnatem zabezpieczającym przed sinizną i gniciem.

Zalecamy nałożenie impregnacji przed montażem tarasu celem ochrony czterech stron deski tarasowej. Drewno szarzeje na skutek działania promieni UV – dedykowane koloryzujące oleje do tarasów zawierają dodatkowe filtry UV pozwalające na opóźnienie tego procesu dlatego warto stosować je jako pierwszy olej aplikowany na deskę tarasową. Kolejną warstwę może stanowić olej bezbarwny, podkreślający naturalny charakter deski tarasowej lub olej koloryzujący, który pozwoli na osiągnięcie ciemniejszego koloru.

Stała pielęgnacja polega na usuwaniu zanieczyszczeń (piasku, liści, błota) przy użyciu szczotki. Należy pamiętać o zapewnieniu odpowiedniej wentylacji wokół elewacji. Nie wolno dopuścić do zbierania się zanieczyszczeń dookoła oraz w szczelinach między deskami.

W sezonie zimowym należy usuwać na bieżąco śnieg przy użyciu szczotek nie dopuszczając do powstania oblodzonej warstwy.

Pod wpływem czynników atmosferycznych drewniane deski tarasowe podlegają naturalnemu procesowi patynowania wierzchniej warstwy. Powstaje wówczas srebrzysta powłoka nie mająca wpływu na obniżenie parametrów technicznych drewna i proces starzenia biologicznego. W celu zachowania naturalnego koloru drewna oraz zapewnienia dodatkowej ochrony należy stosować oleje przeznaczone na tarasy drewniane.



Aby nie dopuścić do powstania szkód, należy systematycznie przeprowadzać olejowanie tarasu wykonywać minimum dwa razy do roku, wiosną – aby cieszyć się pięknym wyglądem tarasu w okresie letnim, oraz zabezpieczyć drewno przed intensywnymi opadami oraz jesienią – aby ochronić taras przed działaniem deszczu, śniegu oraz mrozu. Okresowa konserwacja powinna odbywać się w etapach :

1. oczyszczenie tarasu,
2. umycie tarasu wodą z dodatkiem środka do oczyszczania powłok oleju,
3. osuszenie tarasu,
4. aplikacja oleju jeśli widoczny jest ubytek oleju nawierzchniowego (bezbarwnego) i koloryzującego – zastosuj olej koloryzujący i nawierzchniowy (bądź 2x koloryzujący) jeśli została wypłukana tylko warstwa oleju nawierzchniowego – zastosuj jedynie ten olej. Jeśli taras poszarzał przed myciem tarasu należy zastosować środek do usuwania szarości i wybielenia drewna.

Przy nakładaniu oleju powierzchnia drewna powinna być całkowicie sucha. Nie należy nakładać powłok ochronnych w temperaturach poniżej +15°C oraz przy wysokiej wilgotności powietrza.

Ważne!

Należy zwrócić uwagę w zależności od gatunku drewna z jakiego taras jest wykonany, aby drewno zaimpregnować z każdej strony odpowiednim do tego impregnatem przeciwko powstawaniu grzybów i pleśni.

Olejowanie tarasu zaleca się wykonać po zmontowaniu tarasu i jego oczyszczeniu z zabrudzeń. Czynność ta powinna być wykonana podczas sprzyjających warunków pogodowych (patrz zalecenia producentu oleju do tarasów). Należy pamiętać (w zależności od producenta) że pierwsza warstwa oleju musi dobrze wyschnąć i nie może w tym czasie być narażona na nie sprzyjające warunki pogodowe (np. opady deszczu), ponieważ gdy powłoka nie wyschnie wystarczająco wilgoć może się dostać pod powłokę oleju co może skutkować zatrzymaniem wilgoci i powstaniem pleśni i grzybów.

Zaleca się korzystanie z wyrobów renomowanych producentów chemii rekomendowanych przez DREWNOPARK oraz ściśle stosowanie się do instrukcji producenta chemii.

