

SZCZEGÓŁOWY OPIS KLASY AB ORAZ CHARAKTERYSTYKA CECH WYTĘPUJĄCYCH W DREWIE EGZOTYCZNYM IPE GARAPA

Garapa cechuje się bardzo wysoką wytrzymałością mechaniczną i bardzo wysoką odpornością naturalną na oddziaływanie ekstremalnych warunków atmosferycznych.

Ponadto charakteryzuje się znakomitą odpornością na działanie pleśni i grzybów. W bezpośrednim kontakcie z gruntem jego żywotność szacowana jest na 25-30lat (przy instalacji bez kontaktu z gruntem trwałość wzrasta kilkukrotnie). Garapa bardzo dobrze nadaje się do zastosowania na zewnątrz w trudnych i wilgotnych warunkach.

Dla zachowania walorów estetycznych oraz przedłużenia żywotności zaleca się stosowanie czynności opisanych w instrukcji montażu i pielęgnacji.

Deski tarasowe w klasie Premium KD posiadają wilgotność 16+-2%

Wady dopuszczalne w 10 % partii to: ślady po obróbce mechanicznej, czołowe pęknięcia, różnice kolorystyczne, nieznaczna krzywizna oraz inne odkształcenia nie są traktowane jako wada drewna.

Drewno nie jest materiałem jednolitym i każda deska posiada indywidualne cechy, w zależności od warunków, w jakich drewno rośnie. Nawet w drewnie pochodzącym z tego samego źródła mogą występować różne usłojenia oraz kolorystyka. Drewno stosowane na zewnątrz narażone jest na skrajne warunki atmosferyczne w wyniku czego może pękać, odkształcać się, pękać oraz zmieniać swoje wymiary – są to normalne procesy drewna i nie mogą podlegać reklamacji.


Garapa to egzotyczne drewno liściaste, które wyróżnia się naturalną odpornością na warunki atmosferyczne. Drzewo rośnie głównie w Ameryce Południowej i najczęściej służy do produkcji podłóg, paneli, czy schodów. Jego dużą zaletą jest m.in. znakomita wytrzymałość. Charakteryzuje się pięknym, naturalnym wyglądem o złocistym kolorze. Długo utrzymuje swój atrakcyjny wygląd, co jest cenione w zastosowaniach dekoracyjnych.

Klasy zostały określone przez Drewnopark Matuszyny Tomica Sp.k. jako klasy wolne.

Opis cech dozwolonych dotyczy wyłącznie strony widocznej „A” strona widoczna zależy od profilu:

- profil 25mm, gładka/gładka – strona „A” widoczna gładka

OPIS CECHY	KLASA „Premium KD” strona „A” widoczna
Sęki	Niedozwolone
Otwory duże po owadach tzw. „wormholes”	Niedozwolone
Otwory szpilkowe po owadach w skupiskach tzw. „pinholes”:	Niedozwolone
Otwory szpilkowe po owadach pojedyncze tzw. „pinholes”:	Dozwolone, występowanie sporadyczne
Szpachlowanie ubytków:	Niedozwolone



Pęknięcia powierzchniowe:	Niedozwolone
Pęknięcia na wylot na długości:	Niedozwolone
Pęknięcia na czołach:	Dozwolone ale nie dłuższe niż szerokość profilu – występowanie bardzo rzadkie
Pęknięcia:	Niedozwolone
Rdzenie:	Niedozwolone
Skręcenia/krzywizna:	Niedozwolone jeżeli uniemożliwiają montaż
Kieszenie żywiczne:	Niedozwolone
Gniazda żywiczne:	Niedozwolone
Kora:	Niedozwolone
Zgnilizna:	Niedozwolone
Przebarwienia/różnice kolorystyczne:	Dozwolone
Defekt Krawędzi:	Dozwolone jeżeli nie są widoczne od strony układania – występowanie bardzo rzadkie
Biel:	Dozwolona do 20% długości pojedynczej deski, rzadkie występowanie
Szorstkość powierzchni:	Dozwolona, rzadkie występowanie



Wszelkie wady i uszkodzenia odbiegające od powyższej specyfikacji proszę zgłosić niezwłocznie po otrzymaniu towaru przed montażem. Montaż materiału oznacza pełną akceptację stanu technicznego w/w materiału i zgodność z podaną specyfikacją techniczną.